

MANUAL TÉCNICO

***emarijó**
revestimentos

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	3
2. PRODUTOS	3
3. TRANSPORTE	4
4. RECEBIMENTO	4
5. ARMAZENAMENTO	4
6. ASSENTAMENTO	4
7. JUNTAS E REJUNTAMENTO	5
8. LIMPEZA	6
9. PROTEÇÃO	6
10. INFORMAÇÕES GERAIS	6

1. INTRODUÇÃO

Prezado cliente, primeiramente agradecemos pela sua escolha, você adquiriu um produto diferenciado e de alta qualidade e é uma grande satisfação te ter como nosso cliente.

Todos os produtos da Emarijó Revestimentos têm como matéria prima o cimento e são produzidos de forma artesanal o que os tornam cada peça única, podendo apresentar leve diferença de textura, tonalidade de cor e dimensões. Essas variações são características naturais dos pisos e revestimentos cimentícios.

A aplicação dos nossos produtos pode ser feita em áreas internas e externas. Para manter as características dos nossos produtos são necessários certos cuidados, desde o seu transporte até a instalação e acabamento final, por isso, pedimos a gentileza que leia atentamente este manual de instruções antes de assentar o produto e certifique-se que o profissional que fará o assentamento do produto também leia.

Caso tenha alguma dúvida ou deseje mais informações, entre em contato pelo telefone (15)99644-3221 (whatsApp), será um prazer atendê-lo.

Atenção

Em caso de defeitos ou irregularidades com seu revestimento, entre em contato em um prazo de até 90 (noventa) dias a partir da data de recebimento que consta na nota fiscal, conforme o código de defesa do consumidor. Obs.: O produtor não possui garantia de troca após utilizado.

2. PRODUTOS

Os pisos e revestimentos da Emarijó Revestimentos são fabricados com concreto de alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas, impermeabilizadas e armazenadas corretamente. Devido a fabricação ser artesanal, as peças podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de pequenas marcas em suas arestas, gerando aspecto rústico e valorizando o resultado final.

3. TRANSPORTE

As peças são organizadas no caminhão para o transporte, sendo acondicionadas na vertical (em pé) e dispostas face contra face e concreto contra concreto. Nenhuma outra carga deve ser colocada sobre as peças e é recomendado que o caminhão de coleta seja o mesmo que fará a entrega no cliente, ou seja, não recomenda-se o redespacho ou transbordo dos produtos.

4. RECEBIMENTO

Defina uma pessoa de confiança para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material caso você não possa receber os materiais.

Recomenda-se que os produtos não sejam descarregados sob chuva e as pessoas responsáveis pela descarga devem estar com as mãos limpas ou usando luvas para conservar as peças sem manchas.

O responsável pelo recebimento deve conferir o material de acordo com o pedido, bem como a integridade das peças. Havendo alguma irregularidade comunicar o vendedor, enviando fotos pelo WhatsApp (15) 99644-3221 ou através do e-mail contato@emarijo.com.br

Obs.: não instale produto que apresente defeito visível. Produto assentado é considerado aceito.

5. ARMAZENAMENTO

O material é sensível a manchas antes da aplicação da proteção, portanto necessita de cuidados no transporte e no manuseio. Os responsáveis pelo carregamento e assentamento do produto deverão estar com as mãos isentas de qualquer reagente corante, permanecendo limpas e, preferencialmente, usando luvas.

Armazenar o produto em local coberto, limpo e seco, ou seja, protegido da chuva e poeira. Armazenar as peças na vertical, mantendo-as sem quaisquer avarias. Por fim cobrir as peças com plástico. Nunca armazenar o material diretamente no chão ou barro. Se possível o armazenamento deve ser feito em suporte elevado evitando o contato com o chão.

Atenção:

Recomenda-se que o armazenamento em obra não seja por tempo prolongado, sendo que estes produtos tendem a formar manchas quando encostados por longo período (superior a 30 dias). Ressaltamos que este processo é normal do concreto, não sendo considerado um defeito.

* Sugerimos espalhar as peças antes da instalação, a fim de eliminar a umidade das mesmas.

6. ASSENTAMENTO

A instalação dos produtos Emarijó Revestimentos deve ser, preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando que outros serviços possam danificá-lo, principalmente o de paisagismo. É importante que o profissional instalador seja um assentador de revestimentos experiente.

A área de assentamento deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira, e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa. O emboço deve estar no reboco para realização do assentamento adequado. Caso o emboço esteja com gesso, textura, pintura ou acabamentos superficiais, recomenda-se a aplicação de primer para correta aderência.

Antes de aplicar argamassa no verso da peça, limpar com escova de cerdas macias e umedecidas. Os produtos da Emarijó Revestimentos devem ser assentados com argamassa tipo ACIII (seguir instruções do fabricante e ficar atento para o tempo de liberação do tráfego pós-assentamento se for o caso). Para produtos de cores claras prefira sempre argamassa na cor branca para melhor acabamento do produto final.

A argamassa deve ser aplicada na peça e no contra piso em sentidos opostos com auxílio de desempenadeira de aço dentada de 10mm, formando cordões cruzados para que se consiga a compensação no esmagamento dos cordões. (Não aplicar sobre o sol intenso, pois a perda de umidade da colocação - argamassa e rejunte - pode danificar os mesmos.)

Por se tratar de produtos artesanais, a face inferior da peça pode apresentar certa irregularidade que deve ser compensada no seu assentamento, garantindo o nivelamento.

Para cortar as peças, utilize serra elétrica manual com disco de diamante ventilado (corte a seco ou úmido). A peça deve ser limpa imediatamente após o corte e mantenha o ambiente sempre limpo.

PISO: O piso não deve ser transitado até 72 horas após o assentamento para que não ocorram deslocamentos, amassos dos cordões da argamassa e conseqüentemente fissuras das peças.

Após o assentamento manter o piso coberto com plástico (não utilizar papelão) até o término da obra para evitar qualquer sujeira, pois produtos de cimento são sensíveis antes da proteção. E diariamente descobri-los por pelo menos 3 horas, para evitar umidade.

PAREDE: Para ambientes externos acima de 3 metros de altura consultar o arquiteto(a)/engenheiro(a) responsável pela obra se há necessidade de ser acrescido grampos para reforço do assentamento.

7. JUNTAS E REJUNTAMENTO

As juntas devem ser respeitadas para que não ocorram microtrincas e o descolamento das peças. O rejuntamento é obrigatório em áreas externas e/ou sob influência de água ou umidade. A largura do rejunte pode variar dependendo do produto. O trabalho de rejunte deverá ser feito apenas após a secagem da argamassa. Utilizar rejunte aditivado flexível TIPO II (Interno ou Externo).

O rejunte deve ser aplicado somente após 72hs do término do assentamento (NBR 13754). Proteger as extremidades das peças com fita crepe larga, umedecer as juntas, então seguir para o processo de rejuntamento.

Para aplicação do rejunte, utilize uma bisnaga, evitando sujar a superfície das peças. Aguardar de 15 a 30 minutos antes de remover o excesso de rejunte, utilizando uma esponja limpa, úmida e macia. Em seguida, retirar a fita crepe.

Borrifar água limpa após 4 horas do rejunte aplicado, conservando a umidade nas juntas. Não utilizar produtos ácidos para limpeza.

8. LIMPEZA

Depois de finalizados os procedimentos de assentamento e rejuntamento (respeitando o prazo de cura), o piso deve ser lavado com detergente para remoção específica de manchas. Indicamos o detergente ALKALINO HIDROTEK.

Utilizar vassouras/escovas de cerdas macias para escovação, e enxaguar bem as placas para remoção total do produto de limpeza pós-obra aplicado. Devido a alta absorção, as peças

podem ficar mais escuras imediatamente após a limpeza, mas após o prazo da secagem voltarão a cor natural gradativamente.

Importante: Jamais utilizar produtos de base ácida para a limpeza! Jamais utilizar solvente (como por exemplo, thinner).

9. PROTEÇÃO

É indispensável a utilização de produtos de proteção no seu revestimento para facilitar a limpeza e a manutenção. Indicamos o HIDROTEK SELADOR K.

Quando receber o material aplicar o selador nas peças para impermeabilizá-los, e após o assentamento lavar a peças e aplicar novamente o produto. A impermeabilização do material deve ser refeita sempre que evidenciar sinais de desgaste, como por exemplo, o desgaste da película protetora ou o aparecimento de fungos sobre a superfície das peças.

Antes de qualquer aplicação de qualquer proteção, a peça deve ser lavada, estar completamente limpa e seca (livre de umidade do assentamento, rejuntamento e limpeza). Em dias com umidade relativa do ar acima de 85%, não devem ser aplicados os produtos de proteção.

Recomenda-se que sejam dadas duas demãos para proteção total do material, conforme instruções do fornecedor. Sua aplicação deve ser feita com bico pulverizador tipo “leque” para que seja alcançado um melhor rendimento do material.

É necessário que a impermeabilização do material seja refeita sempre que constatar sinais de desgaste, como por exemplo, a dificuldade de limpeza da superfície das peças e aparecimento de fungos.

10. INFORMAÇÕES GERAIS

Em caso de furação para fixação (TV, home, etc.) o parafuso deve transpassar o revestimento e fixar à parede.

A Emarijó Revestimentos não se responsabiliza pelo não cumprimento das instruções contidas no presente manual técnico.

Esclarecemos que o fenômeno de eflorescência não é considerado um defeito, pois não altera as características estruturais do produto.

Emarijó Revestimentos

Rua: Paraná, 136 – George Oetterer

CEP: 18560-000 | Iperó-SP